



ПАСПОРТ – РУКОВОДСТВО

Краска водно-дисперсионная фасадная Unitfire FP

C-RU.ПБ31.В.00116

«Unitfire FP» ТУ 2316-004-62400388-2011 - готовая к применению, однокомпонентная гомогенизированная краска на водной основе. Предназначена для отделочных работ высокого качества по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, дереву, ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна, металла (предварительно загрунтованного), старым лакокрасочным покрытиям (ПФ, МА, ГФ, ХВ, ХС, ВДАК и др.).

Краска «Unitfire FP» образует влагостойкое белое покрытие, стойкое к мытью и моющим средствам. Допускается колеровка. Не токсична.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид краски	Однородная вязкая масса белого цвета
Внешний вид покрытия	Однородное матовое покрытие белого цвета
Расход на один слой, кг, не более	0,125
Необходимое кол-во слоев, не менее	2
Плотность, г/см.куб, не менее	1,1
Разбавитель	Вода
Температура самовоспламенения, °С	Отсутствует
Класс пожарной опасности	КМ1
Упаковка	Пластиковые ведра
Масса нетто, кг	5/10/15/20/30
Срок службы(зависит от условий эксплуатации), не менее, лет	20
Срок хранения в неповрежденной упаковке, не менее, лет	1
Температура эксплуатации покрытия	От -60*С до +60*С

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Для нанесения краски «Unitfire FP» рекомендуется поршневые (безвоздушные) краскопульты. Допускается нанесение валиком, кистью.

Во время проведения работ температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее +5°С, относительная влажность воздуха не более 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 1°С. Поверхность должна быть сухой, чистой.

Краска «Unitfire FP» поставляется готовой к применению. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать миксером по всему объёму до получения однородной массы.

Толщина мокрой плёнки при нанесении не должна превышать 500 мкм в один слой.

При нанесении краски «Unitfire FP» на старые лакокрасочные покрытия, поверхность рекомендуется обработать абразивным материалом для лучшей адгезии.

Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3-х часов при температуре +20°С и относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что краска на поверхности высохла до отлипа.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения краски «Unitfire FP» составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5°С до +35°С. По истечении гарантийного срока хранения краску без лабораторных испытаний применять не рекомендуется.

Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Краска «Unitfire FP» является пожаробезопасным, взрывобезопасным и негорючим продуктом.

Краска «Unitfire FP» транспортируется в упакованном состоянии любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность продукции, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Краску «Unitfire FP» запрещается транспортировать при температуре ниже +5°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При выполнении окрасочных работ краской «Unitfire FP» следует использовать средства защиты дыхания и глаз. Руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».

При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды